

## Правила приемки и стандарты качества изделий ПФ.

1. Изделия, облицованные пластиком (ПФ), принимаются согласно заказу-наряду: по количеству, по соответствию декора пластика, по типу и артикулу кромки на торцах изделия.
2. Проверка на соответствие размеру
  - 2.1. Размер изделия должен соответствовать размеру, указанному в заказ-наряде, в случае если в заказ-наряде указана детализировка изделия. Если детализировка не указана, припуски допускаются со всех сторон изделия.
  - 2.2. Диагонали деталей должны совпадать (после детализировки).
  - 2.3. Покоробленность изделий не должна превышать:
    - ✓ длиной и шириной более 300 мм и менее 600 мм - 0,4 мм;
    - ✓ длиной более 600 мм и шириной менее 600 мм - 2,0 мм;
    - ✓ длиной и шириной более 600 мм - 3,5 мм;
    - ✓ для деталей длиной и шириной менее 300 мм – покоробленность не допустима.
3. Проверка внешнего вида изделия
  - 3.1. Качество внешнего вида изделия оценивается визуально при нормальном освещении.
  - 3.2. Трещины по пласти и по скруглению не допускаются.
  - 3.3. При просмотре изделия под углом на отсвет, допускается едва заметная шагреня на глянцевых декорах (при пластике толщиной менее 0,7мм).
  - 3.4. На пластиках без защитной пленки не должно быть никаких надписей, а так же загрязнений.
  - 3.5. Сколы на краю поверхности лицевого и обратного пластика не допустимы после детализировки.
  - 3.6. Непроклеенный пластик по плоскости или по скруглению (вздутие пластика) – недопустимо.
  - 3.7. Расслоение пластика – недопустимо.